

ŽPSV Uherský Ostroh a.s.		TP – 592 – 112 – 02 / 98		TPD – SB 8P, SB 6, SB 5	
Vydání:	1	Změna:	0	Strana :	2 z 2

1. Článek č. II.4, technických dodacích podmínek č.TP-592-112-02/98 se mění takto :

Pro výrobu prazců je použit beton třídy B 55. Vlastnosti betonu musí vyhovovat OTP. Zaručená pevnost betonu podle ČSN 73 2400.

- v době vnášení předpětí :
v tlaku 42 N/mm²
v příčném tahu 2,2 N/mm²

- po 28 dnech :
v tlaku 55 N/mm²
v příčném tahu 2,4 N/mm²

Výrobce sleduje zaručené pevnosti betonu v době vnášení předpětí, které statisticky vyhodnocuje s cílem zajistit, že se hodnoty nebudou lišit od dlouhodobého průměru víc než ±15 % při 95 % jistotě. Hodnoty nesmí být menší než výše uvedené.

2. Dodatek č.1 se ke dni 1.3.2002 ruší.

ŽPSV Uherský Ostroh a.s.		TP – 592 – 112 – 02 / 98		TPD – SB 8P, SB 6, SB 5	
Vydání:	1	Změna:	0	Strana :	3 z 14

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Číslo změny	Účinnost od	Opravit		Poznámka
		dne	podpis	
2.	1.3.2002			Dodatek č.2 – Změna třídy betonu pro pražce SB-8P, SB-6, SB-5