



1020

Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Čerčany, Za Tratí 369, 257 22 Čerčany

19

1020 - CPR - 060048084

EN 15258

Prvky opěrných stěn

Prvky úhlových stěn tvaru L a T, příčné sloupy a podélné nosníky roštu opěrných stěn

Beton

Pevnost v tlaku min C 30/37

Betonářská výztuž

Mezní pevnost v tahu 550 MPa

Mez kluzu 500-650 MPa

Geometrické údaje, konstrukční zásady, mechanická pevnost, propustnost vodní páry a trvanlivost viz. návrhové specifikace.

ZÁVAZNÉ POKYNY

- Při manipulaci s výrobky vyloučit nárazy a otřesy
- Výrobky zvedat za všechna závěsná oka
- Při ukládání výrobků proložit všechny vrstvy proklady přesně nad sebou v jedné svislici. Proklady umístit v místech budoucích podpor, maximálně v 1/10 délky výrobků od konců.
- Výrobek je možno plně zatížit 28 dní od data výroby
- Neukládat výrobky na nerovné a neúnosné skládky.
- Spodní podklady tak vysoké, aby se předešlo, při delším skladování zamáčknutí podkladů a poškození (prolomení) výrobků.
- Poškozené výrobky na vagónech ihned reklamovat a sepsat komerční zápis s ČD.
- Při manipulaci a skladování dodržovat ČSN EN 13670